



广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8519666

LR-8800

1. 特征

LR-8800 是我们开发的一种新一代无皂聚合全丙烯酸树脂乳液，在技术上突破了传统无皂乳液配制涂料的限制，具有广泛的适用性。具有如下特征：

- 漆膜耐水白化极好，优异的耐水性。
- 漆膜的耐候性极佳，不变黄。
- 粒径细，高光泽，展色性好。
- 极好的干、湿附着力；优异的抗风化作用，抗盐析性。
- 漆膜坚韧致密，硬度好，优异的耐沾污性和抗回粘性。

2、典型性能

主要成分	丙烯酸酯共聚乳液
外观	青乳白色
固含量	47±1%
粘度	1000~5000 cps (4#/60rpm/25°C)
pH	7.0~9.0
最低成膜温度	25°C
粒径	0.08 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。请以具体 COA 为主。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。