



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-2469

1、特征

LR-2469 一种用途广泛的无皂聚合紫外光固化丙烯酸弹性乳液，可在广泛温度范围内弥补墙体的微小裂缝，具有优良的弹性和弹性保持率。紫外光固化技术赋予其良好的强度、耐沾污性和耐候性；无皂技术使其具有优异的耐水性及对底材良好的附着力。LR-2469 可用于配制内外墙弹性涂料，具有如下突出的特征：

- 优异的常温弹性和低温弹性，优异的强度。
- 优异的耐水性和初期耐水性。与粉料良好的相容性。
- 优异的耐碱性和抗盐析性。
- 优良的耐沾污性和耐候性。

2、典型性能

主要成分	丙烯酸乳液
外观	水性乳液
固含量	48±1%
粘度	1000~5000cps(4#/60rpm/25°C)
pH	7.0~9.0
Tg	-18°C
最低成膜温度	0°C
粒径	0.1~0.2 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

1

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。