



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

LR-8603 真石漆乳液

1. 产品特征

LR-8603 乳液是一款有机硅改性苯丙聚物乳液，该乳液采用了有机硅单体与丙烯酸单体共聚合成，具有优异的干湿膜色差、耐水性、高低温色差以及水白恢复性等突出性能，适用于真石漆。

- ◆ 机械稳定性高
- ◆ 耐水性好
- ◆ 展色性好，高低温色差低
- ◆ 干湿膜色差低
- ◆ 水白恢复性好
- ◆ 性价比高

2. 物理性能

聚合物类型	有机硅改性苯丙共聚物
外观	乳白带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	(45±1) %
粘度	2000-5000CPS (NDJ-4, 4#/60rpm/25°C)
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	32°C
最低成膜温度	23°C

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。