



恒和永盛

# 广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

## LR-8282

### 1. 特征：

- ① LR-8282 合成乳液是环氧改性丙烯酸酯共聚物乳液，该乳液采用了环氧烷酯单体与丙烯酸单体复合技术聚合工艺合成，良好的附着力，优秀的耐水性、渗透性强。
- ② 适合于配制高品质瓷砖背胶。

- 粒径细小，渗透性强。
- 良好的附着力，优异的粘接强度。
- 不含APEO，更环保

### 2. 典型性能

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物
外观	乳白带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	55±1 %
粘度	1500~6000 (NDJ-1 3#/12rpm / 25°C)
pH	7.0-9.0
粒径	0.2- 0.4 um
玻璃化温度	-35°C
最低成膜温度	0°C

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。