



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

LR-8583 背胶乳液

1. 产品特征

LR-8583 乳液是环氧改性丙稀酸酯共聚物乳液，该乳液采用了环氧烷酯单体与丙烯酸单体复合共聚而成，具有良好的附着力、耐水性、和粘接强度，适合于高品质瓷砖背胶。

- ◆ 优异的手感初黏性
- ◆ 附着力强
- ◆ 耐水性能好
- ◆ 力学性能优异

2. 物理性能

聚合物类型	环氧改性丙烯酸共聚物
外观	乳白色液体
离子特性	阴离子
固含量	(50±1) %
粘度	1000-4000CPS (NDJ-4, 3#/12rpm/25°C)
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	-40°C
最低成膜温度	0°C

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。